



INSTRUKCJA APLIKACJI

efekt GRAND CANYON – efekt jednokierunkowy warstwowy

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMART 600 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMART 600. Przed rozpoczęciem malowania podkładem PRIMART 600 należy rozcieńczyć wodą w proporcji ok. 15%-20% i dokładnie wymieszać.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie białym podkładem PRIMART 600 powierzchnie przygotowaną pod dekorację SABULADOR. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm lub pędzel. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Przed rozpoczęciem nakładania masy SABULADOR należy wymieszać zawartość opakowania. Do aplikacji dekoracji SABULADOR zalecamy pędzel marki VALPAINT model PV76. Masę nakładamy metodą jednokierunkową, zaczynając od górnej części powierzchni, schodząc w dół. Dla ułatwienia można przykleić taśmę malarską dla zachowania orientacji i równych linii. Po upływie 5-10 min czystym pędzlem (bez masy SABULADOR, najlepiej drugim suchym) powtarzamy te same ruchy po aplikowanej powierzchni, czynność ta ma za zadanie zniwelowanie smug pozostawionych po pędzlu.



DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Dekoracja SABULADOR nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest ona odporna na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do końcowego etapu wygładzania i tworzenia wydmę zaleca się używania drugiego, suchego pędzla PV43
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa SABULADOR:	10 - 12m ² / 1L
	Podkład PRIMER 600:	17 - 19m ² / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L, 2,5L
Kolorystyka:		177 kolorów wg katalogu Sabulador
Wykończenie:		Opalizujący półbłyszczący

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl