



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008926

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00253

MAVERICKS

Dane Techniczne

NAZWA:	Mavericks
RODZAJ:	farba z efektem połysku i trójwymiarowym efektem kolorystycznym, przypominającym ruch fal morskich
ZASTOSOWANIE:	farba na bazie wody do dekoracji wnętrz
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.300 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: 3100 cps wydajność: 12 - 14 m ² /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
SCHNIĘCIE:	efekt estetyczny: opalizujący półmatowa kolorystyka: kolory wg katalogu opakowania: LT.0,5 powierzchniowe: 1 godzin przy 20°C druga warstwa: 3 - 4 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

WYTRZYMAŁOŚĆ: Farba na bazie wody do dekoracji wnętrz, charakteryzująca się luminescencją i trójwymiarowym efektem kolorystycznym przypominającym ruch fal morskich. Dzięki zastosowaniu cząstek krystalicznych jesteśmy w stanie stworzyć unikalne efekty przy użyciu tej dekoracji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia do malowania podkładem NAUTILUS musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu NAUTILUS. Przed rozpoczęciem malowania do podkładu NAUTILUS należy dodać ok. 10-15% wody i dokładnie wymieszać

strona 1 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@jet.es

VALPAINT POLAND
PLAZOWA 67
15-502 BIAŁYSTOK POLAND
Tel. +48 85 8110928
Fax +48 85 8110928
E-mail: biuro@valpaint.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIJA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00253

PRZYGOTOWANIE

PRODUKTU:

rozcieńczanie: gotowy do użytku

APLIKACJA:

sposób: pędzel

liczba warstw: 1

ETAPY APLIKACJI:

I ETAP : Malujemy jednokrotnie zabarwionym podkładem NAUTILUS powierzchnię przygotowaną pod dekorację MAVERICKS. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 8h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP: Do aplikacji dekoracji MAVERICKS używamy specjalnego pędzla PV102 (duo-pędzel) składającego się z dwóch połączonych ze sobą pędzli. Produkt MAVERICKS tworzą dwa kolory masy w oddzielnych pojemnikach. Pojemniki ustawiamy obok siebie (przydatnym urządzeniem jest uchwyt podstawka PV104, w którym instalujemy dwa opakowania farby) i zamaczamy w nich duo-pędzel PV102 pamiętając o tym, aby przy każdym kolejnym nabieraniu masy pędzle trafiały cały czas do tego samego koloru. Niewielką ilość masy nakładamy metodą krzyżową na przemian, ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1 m² do 2 m². W czasie, gdy produkt jest nadal częściowo mokry czystym pędzlem PV103 (bez masy MAVERICKS) powtarzamy te same ruchy krzyżowe, co jakiś czas dociskając pędzel do powierzchni. Czynność ta ma za zadanie rozproszyc kryształki znajdujące się w masie MAVERICKS. Stworzy to wrażenie fal morskich, szerokich i postrzępionych, ale nie okrągłych.

Na koniec zaleca się powtórzenie ruchów krzyżowych po całej powierzchni przy użyciu czystego pędzla PV103, tym razem delikatnymi ruchami, aby zniwelować ślady pozostawione po pędzlu.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

Dane Techniczne n° SC00253 wydane przez Dział Kontroli Jakości:

Edycja n° 1

Styczeń 2015

strona 2 z 2

VALPAINT ESPAÑA S.L.
08840 VILADECANS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: valpaint@et.es

VALPAINT POLAND
PLAZOWA 67
15-502 BIAŁYSTOK POLAND
Tel. +48 85 8110928
Fax +48 85 8110928
E-mail: biuro@valpaint.pl

VALPAINT DECORATION D.O.O.
21000 NOVI SAD - SRBIA
Tel. +381 21 552366
Fax +381 63 8160320
E-mail: valpaint@eunet.yu

VALPAINT TUNISIE S.A.
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 72 681051
Fax +216 72 681071
E-mail: valpaint.tunisie@topnet.tn

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA
Tel. +91 22 27613368
Fax +91 22 27613367
E-mail: info@valpaint-india.com