



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00178**

## VALSETIN

### Dane Techniczne

<b>NAZWA:</b>	VALSETIN
<b>RODZAJ:</b>	farba do wnętrz o efekcie przypominającym jedwab
<b>ZASTOSOWANIE:</b>	farba do wnętrz na bazie wody
<b>CHARAKTERYSTYKA:</b>	waga: 1.086 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: = = = wydajność: 8 - 9 m <sup>2</sup> /LT (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
	efekt estetyczny: połysk przypominający jedwab
	kolorystyka: kolory wg katalogu
	opakowania: LT.1 - LT. 4
<b>SCHNIĘCIE:</b>	powierzchniowe: 2 godzin przy 20°C druga warstwa: 2-4 godzin przy 20°C końcowe: 18 - 24 godziny przy 20°C

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I

#### WYTRZYMAŁOŚĆ:

To wysokiej jakości farba do użytku wewnętrznego, strukturą przypominająca do złudzenia powierzchnię jedwabnej tkaniny, z mieniącymi się jego odcieniami, o charakterystycznym perłowym stopniu połysku. Zaletą tego produktu jest jego przepuszczająca powietrze powierzchnia. Wyjątkowa odporność na zabrudzenia, w którego efekcie może być utrata koloru -jest kolejną wartością wyboru tej farby.. Charakteryzuje się ekstremalną odpornością na zmywanie i szorowanie. Zaletą jest szeroki wachlarz aplikacji produktu i ostatecznych jego wykończeń. Znakomicie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach gastronomicznych takich jak: restauracje, bary, hotele gdzie możliwość zanieczyszczeń powłoki ścian jest najwyższa. Przy swej wyjątkowej odporności nie traci swych szczególnych wartości wizualnych.

**strona 1 z 4**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPANA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIALYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796971301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 93 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.alpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.alpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00178**

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Farba VALSETIN wymaga zastosowania podkładu PRIMER 400, można go stosować bezpośrednio na powierzchnie już pomalowane zmywalną farbą lub na powierzchnie przygotowaną pod tradycyjne malowanie farbą dekoracyjną. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń oraz nierówności.

**PRZYGOTOWANIE  
PRODUKTU:  
APLIKACJA:**

rozcieńczanie: gotowy do użytku  
sposób: pędzel, paca, pistolet malarski  
liczba warstw: 2 lub więcej

**ETAPY APLIKACJI:**

**Efekt SETA SPATOLATA (wałek plus paca wenecka)**

**I ETAP:** Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 - 6 godzin w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP:** Do aplikacji farby VALSETIN w efekcie SETA SPATOLATA zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy wałkiem równomiernie warstwę farby VALSETIN na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Gdy powierzchnia farby VALSETIN jest jeszcze mokra, należy użyć pacy PV77 lub pacy weneckiej PV43, a następnie wygładzać malowaną powierzchnię we wszystkich kierunkach i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zalecana jest praca nieregularnymi fragmentami powierzchni przy zachowaniu techniki „mokre na mokre”.

**strona 2 z 4**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796871301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.alpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.alpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613968  
Fax +91 22 27613967  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00178**

## ETAPY APLIKACJI:

### **Efekt SETA STRIATA (wałek plus szczotka)**

**I ETAP:** Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400 tak, aby powierzchnia była pomalowana jednolicie. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 - 6 godzin w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP:** Do aplikacji farby VALSETIN w efekcie SETA STRIATA zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy równomiernie warstwę farby VALSETIN na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Gdy powierzchnia farby VALSETIN jest jeszcze mokra, należy użyć szczotki PV94, a następnie „wyczesać” wzór zgodnie z ruchami aplikacji wałka pionowo lub poziomo. Zalecana jest praca fragmentami powierzchni przy zachowaniu techniki „mokra na mokre”.

### **Efekt SETA D`ORIENTE (wałek plus jojo)**

**I ETAP:** Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400 tak, aby powierzchnia była pomalowana jednolicie. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 - 6 godzin w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP:** Do aplikacji farby VALSETIN w efekcie SETA D`ORIENTE zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy równomiernie warstwę farby VALSETIN na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Gdy powierzchnia farby VALSETIN jest jeszcze mokra, należy użyć narzędzia „jojo” PV94, a następnie utworzyć wzór ruchami okrężnymi. Zalecana jest praca fragmentami powierzchni przy zachowaniu techniki „mokra na mokre”.

**strona 2 z 4**



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00178**

## ETAPY APLIKACJI:

### **Efekt SETA LAMATA ( wałek plus jojo)**

**I ETAP:** Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 - 6 godzin w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP:** Do aplikacji farby VALSETIN w efekcie SETA LAMATA zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy równomiernie warstwę farby VALSETIN na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Gdy powierzchnia farby VALSETIN jest jeszcze mokra, należy użyć narzędzia „jojo” PV94, a następnie utworzyć wzór ruchami góra dół. Zalecana jest praca fragmentami powierzchni przy zachowaniu techniki „mokre na mokre”.

### **Efekt SETA PENNELLATA ( wałek plus pędzel)**

**I ETAP:** Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 - 6 godzin w temperaturze 20 stopni C.

**II ETAP:** Do aplikacji farby VALSETIN w efekcie SETA PENNELLATA zalecamy wałek malarski o długości włosia 5 do 10mm. Nakładamy równomiernie warstwę farby VALSETIN na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Gdy powierzchnia farby VALSETIN jest jeszcze mokra, należy użyć pędzla PV76, a następnie utworzyć fakturę aplikacji pędzla metodą malowania krzyżowego i na przemian ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Zalecana jest praca fragmentami powierzchni przy zachowaniu techniki „mokre na mokre”.

**strona 3 z 4**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796571301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [valpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:valpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)



ISO 9001:2004 ED ISO 14001:2004  
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01  
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.com.pl](http://www.valpaint.com.pl) E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

**SC 00178**

**ETAPY APLIKACJI:**

**Dodatkowe Zabezpieczenie:** Farba VALSETIN w każdym efekcie aplikacji nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest ona odporna na zmywanie i szorowanie zanieczyszczeń przy użyciu wody i detergentów.

**UWAGA:** Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00178 wydane przez Dział Kontroli Jakości:  
Edycja n° 2 Sierpień 2011**

**strona 4 z 4**

VALPAINT ESPAÑA S.L.  
08840 VILADECANS - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645  
Fax +34 93 6382735  
E-mail: [valpaint@jet.es](mailto:valpaint@jet.es)

VALPAINT POLAND  
WARSZAWSKA 55A/26  
15-062 BIAŁYSTOK, POLAND  
Tel. +48 796871301  
Fax +48 85 8110928  
E-mail: [info@valpaint.com.pl](mailto:info@valpaint.com.pl)

VALPAINT DECORATION D.O.O.  
21000 NOVI SAD - SRBIJA  
Tel. +381 21 552366  
Fax +381 63 8160320  
E-mail: [valpaint@eunet.yu](mailto:valpaint@eunet.yu)

VALPAINT TUNISIE S.A.  
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 72 681051  
Fax +216 72 681071  
E-mail: [v.valpaint.tunisie@topnet.tn](mailto:v.valpaint.tunisie@topnet.tn)

VALPAINT DECOR (INDIA) PVT LTD  
400705 MIDC NERUL NAVI MUMBAI - INDIA  
Tel. +91 22 27613368  
Fax +91 22 27613367  
E-mail: [info@valpaint-india.com](mailto:info@valpaint-india.com)